

CODE 307M : Grave 0/63 non traitée

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 63

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT1 Gb

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	LA	MB	MDE
Etendue e		10	10	14	16	16	16					
V.S.S.	12.0	25.0	31.0	39.0	52.0	61.0	81.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	2.0	15.0	21.0	25.0	36.0	45.0	65.0	80.0	100.0			
Valeur Déclarée	5	17	24	32	44	53	73	97	100			
Spécification maxi	12	35	40	47	60	68	85	99	100			
Spécification mini	2	5	9	16	22	35	55	80				

Partie informative

Résultats de production

du 07/06/17 au 20/12/17

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	LA	MB	MDE
Maximum	5.8	22.8	28.0	37.6	48.7	57.6	76.9	98.4	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	5.5	20.2	26.3	35.0	46.7	54.9	76.1	98.6	100.0		2.07	
Moyenne Xf	4.5	17.6	23.7	30.4	41.8	51.3	73.2	97.2	100.0	14	1.72	15
Xf-1.25xEcart-types	3.5	15.0	21.2	25.8	37.0	47.8	70.3	95.8	100.0		1.36	
Minimum	3.2	16.0	21.1	25.3	38.2	47.4	69.9	95.3	100.0		1.25	
Ecart-type	0.82	2.10	2.02	3.66	3.91	2.84	2.32	1.12	0.00		0.281	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

