

CODE 307M : Grave 0/63 non traitée

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 63

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT1 Gb

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	LA	MB	MDE
Etendue e		10	10	14	16	16	16					
V.S.S.	12.0	25.0	31.0	39.0	52.0	61.0	81.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	2.0	15.0	21.0	25.0	36.0	45.0	65.0	80.0	100.0			
Valeur Type	5	17	24	32	44	53	73	97	100			
Borne moyenne maxi	12	35	40	47	60	68	85	99	100			
Borne moyenne mini	2	5	9	16	22	35	55	80				

Partie informative

Résultats de production

du 12/12/17 au 10/07/18

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	LA	MB	MDE
Maximum	5.8	23.0	28.0	37.6	48.7	57.6	76.9	98.4	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	5.2	19.5	26.0	34.0	45.7	55.8	76.5	98.9	100.0		2.01	
Moyenne Xf	4.1	17.3	23.5	29.6	41.4	51.3	73.7	97.6	100.0	17	1.68	19
Xf-1.25xEcart-types	3.0	15.1	21.0	25.3	37.1	46.8	71.0	96.3	100.0		1.36	
Minimum	3.2	16.0	21.1	25.3	38.2	46.2	69.9	95.3	100.0		1.25	
Ecart-type	0.88	1.76	1.99	3.49	3.44	3.57	2.19	1.02	0.00		0.258	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

