

CODE 306E : Grave 0/31.5 Non Traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Pétrographie: Grés-Schisteux
Elaboration: Secondaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	31.5	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 2 Type A Gc

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	10	18	22	22	22	14	0			
V.S.S.	9.0	20.0	25.0	37.0	48.0	59.0	81.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	10.0	15.0	19.0	26.0	37.0	59.0	85.0	100.0			
Valeur Type	6	15	20	28	37	48	70	94	100			
Borne moyenne maxi	9	35	40	47	60	68	85	99	100			
Borne moyenne mini	4	5	9	16	22	35	55	85				

Partie informative
Résultats de production

du 04/12/17 au 19/06/18												du 26/05/17 au 26/05/18
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	7.2	16.6	22.4	32.3	42.4	57.3	75.1	96.9	100.0		3.00	
Xf+1.25xEcart-types	6.2	14.9	20.2	29.0	38.3	52.9	74.5	95.9	100.0		3.00	
Moyenne Xf	5.1	12.7	17.7	24.5	33.3	47.7	69.0	92.9	100.0	20	2.27	23
Xf-1.25xEcart-types	4.0	10.5	15.2	19.9	28.2	42.5	63.5	90.0	100.0		1.53	
Minimum	4.1	10.1	15.5	20.1	28.8	41.1	62.1	90.7	100.0		1.50	
Ecart-type	0.90	1.72	2.02	3.63	4.01	4.13	4.42	2.34	0.00		0.586	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

