

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux **Utilisateur :** externe
Granulats : CODE 306E : Grave 0/31.5 Non Traitée
Pétrographie : Grès feldspathique

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	31.5	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT2 Type A 10T4

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Incertitude U	2	4	4	4	4	4	4	2	1	0.5
V.S.S.+U	11.0	29.0	34.0	37.0	48.0	56.0	78.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	9.0	25.0	30.0	33.0	44.0	52.0	74.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	4.0	5.0	9.0	16.0	22.0	35.0	60.0	85.0	98.0	
V.S.I.-U	2.0	1.0	5.0	12.0	18.0	31.0	56.0	83.0	97.0	

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/11 au 06/12/11										
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Maximum	6.0	17.1	23.0	32.6	42.4	45.5	72.0	93.0	100.0	3.00
Xf+1.25xEcart-types	6.3	15.7	20.1	27.6	36.1	47.7	70.4	93.9	100.0	2.39
Moyenne Xf	5.4	12.2	16.1	23.3	30.1	43.3	66.7	91.0	100.0	1.75
Xf-1.25xEcart-types	4.5	8.7	12.2	19.0	24.2	38.9	63.0	88.1	100.0	1.11
Minimum	4.1	5.1	10.0	17.3	22.6	36.0	61.1	85.0	100.0	1.50
Ecart-type	0.73	2.80	3.14	3.44	4.74	3.55	2.98	2.31	0.00	0.510

