

Producteur : GKM - Carrières de Mouen **Utilisateur :** externe
Granulats : CODE 303M : Grave 0/31,5 Type A non traitée
Pétrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme	CODE
0 31.5	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 2 10T3

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB	f
Incertitude U	1	5	5	7	8	8	8	1	0	0.5	1
V.S.S.+U	10.0	32.0	38.0	46.0	60.0	70.0	85.0	100.0	100.0	3.50	10.00
V.S.S.	9.0	27.0	33.0	39.0	52.0	62.0	77.0	99.0	100.0	3.00	9.00
V.S.I.	4.0	7.0	12.0	22.0	30.0	45.0	63.0	85.0	98.0		4.00
V.S.I.-U	3.0	2.0	7.0	15.0	22.0	37.0	55.0	84.0	98.0		3.00

Partie informative
 Résultats de production

du 07/07/11 au 08/12/11											
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB	f
Maximum	8.0	17.4	23.2	31.9	39.7	60.9	76.9	99.0	100.0	3.00	8.01
Xf+1.25xEcart-types	6.4	16.9	22.7	30.4	38.2	57.7	76.8	98.7	100.0	2.95	6.38
Moyenne Xf	5.2	14.4	19.5	26.8	34.9	52.2	72.3	97.6	100.0	2.17	5.22
Xf-1.25xEcart-types	4.1	11.9	16.4	23.2	31.6	46.6	67.8	96.4	100.0	1.39	4.06
Minimum	4.2	11.8	15.9	22.7	31.4	45.0	66.0	95.5	100.0	1.25	4.16
Ecart-type	0.93	2.00	2.53	2.89	2.64	4.47	3.60	0.94	0.00	0.624	0.928

