

CODE 305E : Grave 0/20 Etavaux Schiste-Gréseux

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux

Péetrographie : Grés-schisteux

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 20

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 3 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	14	16	16	16	10				
V.S.S.	9.0	23.0	31.0	42.0	55.0	77.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	13.0	17.0	26.0	39.0	61.0	85.0	100.0			
Valeur Déclarée	7	18	24	34	47	69	98	100			
Spécification maxi	9	35	40	50	65	85	99	100			
Spécification mini	4	10	15	22	35	55	85				

Partie informative

Résultats de production

du 30/01/17 au 29/11/17

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Maximum	7.8	21.8	29.7	40.8	53.5	76.1	99.0	100.0		2.25	
Xf+1.25xEcart-types	7.3	21.6	28.9	40.7	53.1	76.1	98.9	100.0		1.97	
Moyenne Xf	6.1	18.0	24.2	35.3	47.1	70.4	98.5	100.0	20	1.47	23
Xf-1.25xEcart-types	4.9	14.3	19.6	30.0	41.2	64.7	98.0	100.0		0.97	
Minimum	4.7	13.1	18.1	29.2	39.9	61.9	98.0	100.0		1.00	
Ecart-type	0.99	2.90	3.71	4.28	4.78	4.54	0.36	0.00		0.399	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

