

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux **Utilisateur :** externe
Granulats : CODE 305E : Grave 0/20 non traitée
Pétrographie : Grès
Elaboration : Concassé secondaire
Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 20

Norme

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

CODE

GNT3 10T3

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB	f
Incertitude U	2	4	4	4	4	4	2	1	0.5	2
V.S.S.+U	11.0	30.0	33.0	42.0	55.0	78.0	100.0	100.0	3.50	11.00
V.S.S.	9.0	26.0	29.0	38.0	51.0	74.0	99.0	100.0	3.00	9.00
V.S.I.	4.0	11.0	18.0	26.0	37.0	60.0	85.0	100.0		4.00
V.S.I.-U	2.0	7.0	14.0	22.0	33.0	56.0	83.0	99.0		2.00

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/11 au 07/11/11

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB	f
Maximum	6.9	19.1	24.7	33.6	42.7	68.5	98.5	100.0	1.75	6.87
Xf+1.25xEcart-types	7.0	19.2	24.8	33.7	43.6	68.9	98.9	100.0	1.85	7.02
Moyenne Xf	5.8	17.2	23.0	31.8	41.0	65.4	97.5	100.0	1.43	5.82
Xf-1.25xEcart-types	4.6	15.1	21.2	29.9	38.3	61.9	96.2	100.0	1.02	4.61
Minimum	4.7	15.5	21.8	30.6	37.0	62.3	96.3	100.0	1.00	4.69
Ecart-type	0.97	1.65	1.43	1.51	2.11	2.80	1.06	0.00	0.334	0.968

