

Producteur : GKM - Carrières de Mouen **Utilisateur :** externe
Granulats : CODE 305M : Grave 0/20 non traitée GNT A
Pétrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme	CODE
0 / 20	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 3 10T3

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB	f
Incertitude U	1	5	7	8	8	8	2	1	0.5	1
V.S.S.+U	10.0	31.0	42.0	52.0	64.0	89.0	100.0	100.0	3.50	10.00
V.S.S.	9.0	26.0	35.0	44.0	56.0	81.0	99.0	100.0	3.00	9.00
V.S.I.	4.0	15.0	23.0	28.0	42.0	65.0	85.0	100.0		4.00
V.S.I.-U	3.0	10.0	16.0	20.0	34.0	57.0	83.0	99.0		3.00

Partie informative
Résultats de production

du 06/07/11 au 23/11/11										
	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB	f
Maximum	7.4	26.0	34.2	43.2	55.4	80.3	98.9	100.0	3.00	7.41
Xf+1.25xEcart-types	7.7	24.1	32.3	43.4	55.3	80.9	98.7	100.0	2.52	7.72
Moyenne Xf	6.4	20.0	27.7	37.0	49.4	74.6	97.4	100.0	1.82	6.41
Xf-1.25xEcart-types	5.1	15.9	23.1	30.7	43.5	68.3	96.1	100.0	1.11	5.11
Minimum	4.1	15.2	23.2	29.5	42.3	65.0	95.8	100.0	1.25	4.11
Ecart-type	1.04	3.25	3.68	5.11	4.69	5.05	1.05	0.00	0.563	1.044

