

CODE 416M : Matériau 0/150

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	150
---	-----

Norme

Guide Technique Routier

CODE

C2 B31 R41

	0.08	2	50	150	LA	MDE	VBS
Incertitude U	1	5	5	1	3	3	0.15
V.S.S.+U	13.0	75.0	85.0	100.0	48	48	0.35
V.S.S.	12.0	70.0	80.0	100.0	45	45	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	0.00	100.0			0.10
V.S.I.-U	0.00	0.00	0.00	99.0			0.00

Partie informative

Résultats de production

du 01/06/17 au 06/02/18

	0.08	2	50	150	LA	MDE	VBS
Maximum	6.56	18.1	63.1	100.0			0.14
Xf+1.25xEcart-types	4.35	13.9	58.7	100.0			0.16
Moyenne Xf	2.48	9.48	50.6	100.0	17	19	0.11
Xf-1.25xEcart-types	0.60	5.01	42.5	100.0			0.05
Minimum	1.35	6.42	43.2	100.0			0.03
Ecart-type	1.498	3.577	6.462	0.000			0.046
Nombre de résultats	15	15	15	15	1	1	15

