

CODE 402M : Sable 0/8 Tranchées

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Primaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	
0	8

Norme
Guide Technique Routier

CODE
B51s R41

	0.08	8	11.2	VBS
Incertitude U	2	1	0	0.15
V.S.S.+U	37.0	100.0	100.0	1.65
V.S.S.	35.0	100.0	100.0	1.50
V.S.I.	12.0	85.0	100.0	
V.S.I.-U	10.0	84.0	100.0	

Partie informative

Résultats de production

	du 12/05/16 au 22/03/17			
	0.08	8	11.2	VBS
Maximum	15.4	99.6	100.0	0.42
Xf+1.25xEcart-types	15.0	99.4	100.0	0.34
Moyenne Xf	13.5	98.4	100.0	0.23
Xf-1.25xEcart-types	12.1	97.5	100.0	0.12
Minimum	12.0	97.0	100.0	0.10
Ecart-type	1.154	0.759	0.000	0.089
Nombre de résultats	16	16	16	16

