

# CODE 106M : Gravillon 5/11 MOUEN Lavé

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Tertiaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

5.6

11.2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Gr A

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MBF	AS	S	WA24
	2.8	5.6	11.2	16	22.4							
Incertitude U	1	5	5	1	0	0.3	4	3	2	0.15	0.1	0.5
V.S.S.+U	6.0	25.0	100.0	100.0	100.0	1.80	24.00	28	12.00	0.350	0.500	3.0
V.S.S.	5.0	20.0	99.0	100.0	100.0	1.50	20.00	25	10.00	0.200	0.400	2.5
V.S.I.	0.0	5.0	84.0	98.0	100.0	0.00						
V.S.I.-U	0.0	0.0	79.0	97.0	100.0	0.00						
Ecart-type max	1.52	4.55	4.55									

## Partie informative

Résultats de production

	du 09/01/17 au 23/07/17							du 26/05/17 au 26/05/17				
	2.8	5.6	11.2	16	22.4	f	FI	LA	MBF	AS	S	WA24
Maximum	2.1	11.4	99.0	100.0	100.0	0.58	12.06					
Xf+1.25xEcart-types	1.9	9.5	98.9	100.0	100.0	0.60						
Moyenne Xf	1.3	7.8	98.6	100.0	100.0	0.43	10.94	14	3.33	0.018	0.019	0.8
Xf-1.25xEcart-types	0.7	6.0	98.3	100.0	100.0	0.25						
Minimum	0.4	5.9	98.2	100.0	100.0	0.14	10.20					
Ecart-type	0.50	1.42	0.25	0.00	0.00	0.139	0.767					
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	7	1	1	1	1	1

