

# CODE 105M : Gravillon 5/11 MOUEN

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen  
**Petrographie :** Grès feldspathique  
**Elaboration :** Tertiaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

5.6 11.2

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B II

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MBF	MDE	LA+MDE	PSV	WA24
	2.8	5.6	8	11.2	16	22.4								
Incertitude U	1	5	6	5	1	0	0.3	4	3	2	3	3	4	0.5
V.S.S.+U	6.0	20.0	71.0	100.0	100.0	100.0	1.30	24.00	28	12.00	23	38		3.0
V.S.S.	5.0	15.0	65.0	99.0	100.0	100.0	1.00	20.00	25	10.00	20	35		2.5
V.S.I.	0.0	5.0	35.0	89.0	98.0	100.0	0.00						50	
V.S.I.-U	0.0	0.0	29.0	84.0	97.0	100.0	0.00						46	
Ecart-type max	1.52	3.03	9.09	3.03										

## Partie informative

Résultats de production

	du 09/01/17 au 21/06/17											du 26/05/17 au 26/05/18		
	2.8	5.6	8	11.2	16	22.4	f	FI	LA	MBF	MDE	LA+MDE	PSV	WA24
Maximum	2.9	14.2	59.7	98.9	100.0	100.0	0.85	13.25						
Xf+1.25xEcart-types	2.2	10.7	56.1	98.8	100.0	100.0	0.79							
Moyenne Xf	1.4	8.2	49.8	98.5	100.0	100.0	0.53	11.09	14	3.33	8	22	50	0.8
Xf-1.25xEcart-types	0.5	5.7	43.5	98.3	100.0	100.0	0.26							
Minimum	0.4	5.9	40.1	98.2	100.0	100.0	0.14	10.20						
Ecart-type	0.67	2.02	5.05	0.23	0.00	0.00	0.214	1.196						
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	6	1	1	1	1	1	1

