

# CODE 002M : Sable 0/2 MOUEN

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Concassé tertiaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 2

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code a

	0.063	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	MB
Incertitude U	2	3	2	1	0	0.5
V.S.S.+U	18.0	78.0	100.0	100.0	100.0	2.50
V.S.S.	16.0	75.0	98.0	100.0	100.0	2.00
V.S.I.	10.0	55.0	88.0	98.0	100.0	0.00
V.S.I.-U	8.0	52.0	86.0	97.0	100.0	0.00
Ecart-type max	1.82	3.03	3.03			

## Partie informative

Résultats de production

du 09/01/17 au 28/06/17

	0.063	1	2	2.8	4	MB
Maximum	15.5	70.6	96.7	99.6	100.0	1.75
Xf+1.25xEcart-types	14.9	68.9	96.5	99.3	100.0	1.61
Moyenne Xf	13.6	65.3	94.1	98.8	100.0	1.25
Xf-1.25xEcart-types	12.4	61.7	91.7	98.3	100.0	0.89
Minimum	11.5	60.6	89.2	98.2	100.0	0.75
Ecart-type	1.00	2.88	1.92	0.38	0.00	0.285
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	21

