

CODE 302M : Grave 0/20 non traitée GNT3 Type B

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 / 20

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 3 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	14	16	16	16	15				
V.S.S.	9.0	25.0	35.0	44.0	57.0	82.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	15.0	21.0	28.0	41.0	66.0	85.0	100.0			
Valeur Déclarée	6	20	28	36	49	74	96	100			
Spécification maxi	9	35	40	50	65	85	99	100			
Spécification mini	4	10	15	22	35	55	85				

Partie informative

Résultats de production

du 14/06/17 au 20/12/17

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Maximum	7.6	22.0	29.8	39.5	53.0	76.2	98.2	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	7.3	20.3	28.7	37.8	49.3	75.3	96.7	100.0		1.87	
Moyenne Xf	5.9	17.7	25.9	34.1	45.8	71.1	95.8	100.0	14	1.53	15
Xf-1.25xEcart-types	4.5	15.1	23.0	30.4	42.3	66.9	94.9	100.0		1.19	
Minimum	4.2	15.2	24.1	30.1	43.5	66.9	94.9	100.0		1.00	
Ecart-type	1.11	2.09	2.26	2.96	2.82	3.37	0.73	0.00		0.272	
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16		16	

