

CODE 404E : Matériau 0/40 Schiste-Gréseux

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux

Petrographie : Siltite Ardoisière

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 40

Norme

Guide Technique Routier

CODE

B31-R41

	0.08	2	50	VBS	LA	MDE
Incertitude U	2	4	1	0.15	3	3
V.S.S.+U	14.0	74.0	100.0	0.35	48	48
V.S.S.	12.0	70.0	100.0	0.20	45	45
V.S.I.	0.00	0.00	100.0	0.10		
V.S.I.-U	0.00	0.00	99.0	0.00		

Partie informative

Résultats de production

	du 20/12/17 au 06/06/18				du 26/05/17 au 26/05/17	
	0.08	2	50	VBS	LA	MDE
Maximum	10.5	27.4	100.0	0.20		
Xf+1.25xEcart-types	7.26	23.1	100.0	0.17		
Moyenne Xf	4.33	16.9	100.0	0.13	28	32
Xf-1.25xEcart-types	1.39	10.8	100.0	0.08		
Minimum	1.47	10.3	100.0	0.07		
Ecart-type	2.346	4.910	0.000	0.035		
Nombre de résultats	15	15	15	15	1	1

