

Producteur : GKM - Carrières de Mouen **Utilisateur :** externe
Granulats : CODE 405M : Grave 0/50 P
Péetrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Primaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 50

Norme

Guide Technique Routier

CODE

B31 R41

| | 0.08 | 2 | 50 | VBS |
|---------------|------|------|-------|------|
| Incertitude U | 2 | 4 | 0 | 0.15 |
| V.S.S.+U | 14.0 | 74.0 | 100.0 | 0.35 |
| V.S.S. | 12.0 | 70.0 | 100.0 | 0.20 |
| V.S.I. | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.10 |
| V.S.I.-U | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |

Partie informative
Résultats de production

du 14/10/11 au 06/12/11

| | 0.08 | 2 | 50 | VBS |
|---------------------|------|------|-------|------|
| Maximum | 8.09 | 31.2 | 100.0 | 0.20 |
| Xf+1.25xEcart-types | 8.39 | 30.4 | 100.0 | 0.20 |
| Moyenne Xf | 7.30 | 23.4 | 100.0 | 0.15 |
| Xf-1.25xEcart-types | 6.20 | 16.4 | 100.0 | 0.11 |
| Minimum | 6.12 | 12.0 | 100.0 | 0.12 |
| Nombre de résultats | 15 | 15 | 15 | 15 |

