

CODE 423M : Matériau 0/30

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 31.5

Norme

Guide Technique Routier

CODE

B31 R41


	0.08	2	50	LA	MDE	VBS
Incertitude U	2	4	0	3	3	0.15
V.S.S.	12.0	70.0	100.0	45	45	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	100.0			0.10

Partie informative

Résultats de production

du 10/05/17 au 18/04/18

	0.08	2	50	LA	MDE	VBS
Maximum	9.32	37.3	100.0			0.18
Xf+1.25xEcart-types	8.93	36.7	100.0			0.19
Moyenne Xf	7.82	31.2	100.0	14	19	0.15
Xf-1.25xEcart-types	6.72	25.7	100.0			0.11
Minimum	6.41	27.6	100.0			0.10
Ecart-type	0.886	4.375	0.000			0.032
Nombre de résultats	15	15	15	1	1	15



Jérémy LEBARBEY - Nicolas GOSSELIN