

CODE 634M : Sable Rose Mouen à 5 %

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Recomposé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 6.3

Norme

NF EN 14227-5 Mélanges traités au liant hydraulique routier

CODE

SLH4

	0.063	6.3	12.5	TL	W
Incertitude U	2	2	0	0	0
V.S.S.+U	37.0	100.0	100.0	5.50	8.6
V.S.S.	35.0	100.0	100.0	5.50	8.6
V.S.I.	0.0	85.0	100.0	4.75	6.6
V.S.I.-U	0.0	83.0	100.0	4.75	6.6

Partie informative

Résultats de production

du 14/04/14 au 13/03/17

	0.063	6.3	12.5	TL	W
Maximum	15.2	99.6	100.0	5.50	9.0
Fuseau de fabrication Inconnu	15.3	97.6	100.0	5.25	8.6
Moyenne Xf	12.6	92.6	100.0	5.08	7.5
Fuseau de fabrication Inconnu	9.8	87.6	100.0	4.91	6.4
Minimum	8.0	86.0	100.0	5.00	6.6
Ecart-type	2.22	3.99	0.00	0.140	0.90
Nombre de résultats	15	15	15	15	15

