

CODE 633M : Sable Rose Mouen à 4%

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Recomposé
Usage : Routier

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	6.3
---	-----

Norme

NF EN 14227-5 Mélanges traités au liant hydraulique routier

CODE

SLH4

	0.063	6.3	12.5	TL	W
Incertitude U	2	2	1	0.15	0
V.S.S.+U	37.0	100.0	100.0	4.65	7.7
V.S.S.	35.0	100.0	100.0	4.50	7.7
V.S.I.	0.0	85.0	100.0	3.75	5.7
V.S.I.-U	0.0	83.0	99.0	3.60	5.7

Partie informative
Résultats de production

du 29/01/16 au 12/05/17

	0.063	6.3	12.5	TL	W
Maximum	15.3	99.8	100.0	4.80	10.0
Fuseau de fabrication Inconnu	15.4	99.4	100.0	4.50	9.1
Moyenne Xf	13.7	94.0	100.0	4.15	7.7
Fuseau de fabrication Inconnu	12.1	88.5	100.0	3.79	6.3
Minimum	10.3	86.2	100.0	3.90	5.8
Ecart-type	1.30	4.35	0.00	0.280	1.10
Nombre de résultats	15	15	15	15	15

